




# زغالشویی (فرآوری زغالسنگ)


فلوتاسیون و آگلومerasیون

# فلوتابسیون (Flotation)

- فلوتابسیون عبارتست از شناور کردن انتخابی کانی های آبگریز .(Hydrophilic) و جداش آنها از کانیهای آبدوست (Hydrophobic)
- قابلیت آبرانی به زاویه تماس حباب و کانی بستگی دارد.




# فلوتسیون (Flotation)



# فلو تاسیون (Flotation)

- تفاوت فلو تاسیون زغالسنگ و سایر کانیها در عدم نیاز به خردایش زغالسنگ پیش از فلو تاسیون است.
- فلو تاسیون زغال به منظور جدایش **خاکستر** و **ترکیبات سولفوری** انجام می شود.
- فلو تاسیون قابلیت حذف گوگرد آلی را ندارد و فقط **گوگرد معدنی** (پیریت) با این روش قابل حذف است.

# فلوتاشیون (Flotation)



- ذرات زغال سنگ بطور طبیعی آبران هستند.
- تمام کانیهای همراه زغال (خاکستر) آبدوست هستند.
- افزایش خاکستر باعث کاهش خاصیت آبرانی زغال می شود.

# فلو تاسیون (Flotation)

- فلو تاسیون مستقیم و معکوس
- **فلو تاسیون مستقیم:** در این روش، ذرات زغالسنگ شناور شده و ذرات پیریت ته نشین (بازداشت) می شوند.
  - ✓ معمولا در پر عیار کنی اولیه (رافر) استفاده می شود.
- **فلو تاسیون معکوس:** در این روش، ذرات پیریت شناور شده و ذرات زغالسنگ ته نشین (بازداشت) می شوند.
  - ✓ معمولا در شستشوی کنسانتره (کلینر) استفاده می شود.


# فلو تاسیون (Flotation)

- مواد شیمیایی مورد استفاده در فلو تاسیون
  - ✓ کلکتورها (Collectors)
  - ✓ کفسازها (Frothers)
  - ✓ تنظیم کننده ها (Regulators)

# فلوتواسیون (Flotation)

## • کلکتورها (Collectors)

✓ به منظور افزایش خاصیت آبرانی ذرات زغالسنگ و افزایش شناوری آنها استفاده می شوند.




# فلوتابسیون (Flotation)

- خاصیت آبرانی زغالسنگ می تواند به علت حضور ذرات پیریت، هوازدگی سطح زغال یا درجه کم زغالشدگی، کاهش یابد.
- زغالهای **بیتومینه** برای شناور شدن نیاز به کلکتور ندارند. در حالیکه **لیگنیت** حتی در صورت استفاده از کلکتور هم به خوبی شناور نمی شود.
- کلکتورهای مورد استفاده در فلوتابسیون زغالسنگ، بیشتر **نفت** و **کروزین** (Kerosene) می باشند.

# فلوتابسیون (Flotation)

## • کفسازها (Frothers)

✓ به منظور ایجاد پایداری کف در فلوتابسیون و جلوگیری از به هم پیوستن حبابهای ریز و تشكیل حبابهای درشت افزوده می شود.



# فلوتابیسیون (Flotation)

✓ **MIBC**: یک کفساز مصنوعی است که خاصیت کلکتوری ندارد.

✓ **روغن کاج (Pine oil)**: این کفساز تا حدودی خاصیت کلکتور را داشته و جذب سطح زغالسنگ می شود.

✓ **اسید کریزیلیک (Cresylic acid)**: علاوه بر خاصیت کفسازی، خاصیت کلکتوری بالایی دارد. در فرآیند کک سازی شکل می گیرد.

# فلوتاشیون (Flotation)

- تنظیم کننده ها (Regulators)

- ✓ بازداشت کننده ها (Depressants)

- ✓ متفرق کننده ها (Dispersants)

- ✓ فعال کننده ها (Activators)


- ✓ تنظیم کننده های pH

# فلو تاسیون (Flotation)

- بازداشت کننده ها (Depressants)
  - ✓ از بازداشت کننده های زغالسنگ در فلو تاسیون معکوس استفاده می شود.
  - ✓ بازداشت کننده زغالسنگ: ناشاسته (Starch)، دکسترین (Dextrin)، کلرواستانوس اسید ( $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )، اسید هیپوفسفروس ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ ) و پرمنگنات پتاسیم ( $\text{KMnO}_4$ )
  - ✓ بازداشت کننده ناخالصی های سیلیکاته: سیلیکات سدیم ( $\text{Na}_2(\text{SiO}_2)_n\text{O}$ )
  - ✓ بازداشت کننده پیریت: آهک ( $\text{CaO}$ )، سیانید سدیم ( $\text{NaCN}$ )، سولفات فریک (Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>) و فروس ( $\text{FeSO}_4$ )، کلرید پتاسیم ( $\text{KCl}$ )، کرومات پتاسیم ( $\text{Na}_2\text{S}$ ) و سولفید سدیم ( $\text{K}_2\text{CrO}_4$ )

# فلوتواسیون (Flotation)

- رابطه شناورسازی پیریت با pH و غلظت کلکتور



# فلوتاشیون (Flotation)

## • متفرق کننده ها (Dispersants)

- ✓ از متفرق کننده ها جهت پراکندن ذرات رس و سیلیکاتها برای جلوگیری از چسبیدن به سطح ذرات زغال استفاده می شود.
- ✓ بار سطحی ذرات زغال و نرمه در حضور متفرق کننده هردو منفی شده و یکدیگر را دفع می کنند.
- ✓ سیلیکات سدیم ، فسفات ها، سولفونات ها ( $R-SO_2O^-$ )، لیگنین (tannin)، کبراکو (Quebracho)، تانن (Lignin)

# فلو تاسیون (Flotation)

- فعال کننده ها (Activators)

✓ از فعال کننده ها جهت افزایش قابلیت سطح کانی (از طریق جانشینی یونها) جهت اتصال به کلکتورها استفاده می شود.


✓ فعال کننده ناخالصی ها در فلو تاسیون معکوس: سولفات مس، سولفید سدیم، هیدروژن سولفید سدیم

# فلو تاسیون (Flotation)

- تنظیم کننده های pH
  - ✓ برای تنظیم pH در فلو تاسیون زغالسنگ از آهک، کربنات سدیم، هیدروکسید سدیم و اسید سولفوریک استفاده می شود.


# فلوتابسیون (Flotation)

## • عوامل موثر در فلوباتسیون زغالسنگ



- ✓ ابعاد ذرات زغالسنگ
- ✓ هوازدگی و درجه زغالشده‌گی
- ✓ pH ✓
- ✓ غلظت پالپ
- ✓ مواد شیمیایی
- ✓ ماسرالهای زغالسنگ


# فلو تاسیون (Flotation)



- ماشینهای فلو تاسیون ز غالسگ
- ✓ ماشین تست آزمایشگاهی
- ✓ سلول فلو تاسیون مکانیکی
- ✓ سلول فلو تاسیون جیمسون
- ✓ سلول فلو تاسیون ستونی



# فلو تاسیون (Flotation)

- سلو فلو تاسیون مکانیکی (Mechanical cell)




# فلوتسیون (Flotation)

## • سلول فلوتسیون جیمسون (Jameson cell)




# فلوتسیون (Flotation)

- سلول فلوتسیون جیمسون (Jameson cell)



# فلوتسیون (Flotation)

- سلول فلوتاسیون ستونی (Column cell)



# آگلومراسیون (Agglomeration)

- آگلومراسیون بعنوان روشی برتر در زمینه شستشوی ذرات بسیار ریز زغالسنگ و بازیابی نرمehای زغال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- در این فرایند، ذرات ریز زغالسنگ با استفاده از روغن (نفت) میکروآگلومره می‌شوند.
- سپس، به راحتی می‌توان توده‌های آگلومره زغال را از دیگر ناخالصی‌ها مثل پیریت جدا نمود.

# آگلومراسیون (Agglomeration)

- مکانیسم آگلومراسیون
- ابتدا ذرات زغالسنگ در حضور مایع روغنی آلی و تحت شرایط همزنی شدید پالپ، توسط روغن پوشش دهی می شوند.
- اندازه ذرات: زیر ۶۰۰ میکرون / درصد جامد پالپ: ۲۰٪
- ذرات دارای پوشش روغنی در اثر تماس با یکدیگر بهم چسبیده و در کنار هم تجمع می کنند.

# آگلومراسيون (Agglomeration)



# آگلومراسیون (Agglomeration)

- پس از مرحله همزنی، پالپ بدست آمده به مخازن ته نشینی منتقل می شود.
- در این مرحله، ذرات آگلومره شده زغال سنگ، شناور شده و مواد معدنی (خاکستر) در کف مخزن ته نشین می شوند.
- زغال آگلومره پس از آبگیری، دوباره با مایعات روغنی سنگین تر واکنش داده شده و گندله هایی درشت تر از ۶ mm تولید میشود.

# آگلومراسیون (Agglomeration)



- عوامل موثر بر فرایند آگلومراسیون
  1. نوع آگلومرات
  2. شدت همزدن
  3. اندازه ذرات
- ذرات آگلومره ریز برای سوخت نیروگاه و آگلومره درشت برای کک سازی استفاده می شوند.

# آگلومراسیون (Agglomeration)

- در آگلومراسیون زغالسنگ،

ابتدا از آگلومرات سبک (قدرت انتخابی و ترکنندگی بالا) برای میکروآگلومراسیون

و سپس آگلومرات سنگین (گرانروی بالا و عدم توزیع مناسب) برای ایجاد گندله استفاده می شود.

# آگلومراسیون (Agglomeration)

• نکات مهم در مورد آگلومراسیون:

✓ جهت آگلومره کردن ذرات با درجه زغالشده‌گی کم، می‌توان از **فعال کننده‌ها** استفاده نمود.

✓ جهت حذف پیریت می‌توان از **بازداشت کننده** پیریت استفاده نمود.

✓ آگلومراسیون چندان به درصد جامد پالپ حساس نیست و می‌توان درصد جامد را تا ۴۵٪ هم افزایش داد.

# آگلومراسیون (Agglomeration)

- رطوبت ذرات آگلومره تولید شده بسیار پایین است.
- اکسیژن دهی به پالپ باعث ایجاد ذرات آگلومره کروی می شود.
- چنانچه کارخانه آگلومراسیون نزدیک به کارخانه کک سازی باشد، می توان با استفاده از روغن تولید شده در فرآیند کک سازی، هزینه های عملیاتی را کاهش داد.

# آگلومراسیون (Agglomeration)

- مقایسه آگلومراسیون و فلو تاسیون:
  - برای شستشوی ذرات بسیار ریز، آگلومراسیون از فلو تاسیون بهتر است.
  - در آگلومراسیون، درصد جامد بیشتری نسبت به فلو تاسیون قابل استفاده است.
  - محصول آگلومراسیون به آسانی قابل آبگیری و حمل است.
  - حذف پیریت در آگلومراسیون مشکل تر است.
  - هزینه انبارداری در آگلومراسیون کمتر است.